



APPLY BH



APPLY BH

RESTAURADOR DE LA CAPA AISLADORA HORIZONTAL

Apply BH es un líquido a base de silicatos y mineralizadores que bloquean la humedad ascendente por capilaridad.

- 1) Simple Aplicación.
- 2) No requiere mano de obra especializada.
- 3) Muy buena penetración en muros de ladrillos.
- 4) Reconstruye la capa aisladora evitando la humedad ascendente.

USOS

En todo tipo de muros de mampostería (sin necesidad de cortar la pared) con problemas de humedad proveniente de terrenos, suelos, inundaciones, etc.

Puede aplicarse en paredes interiores y/o exteriores, siendo la manera más simple y eficaz de terminar con la humedad de cimientos.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 (diez) y 20 (veinte) litros.

ALMACENAJE

En envase original cerrado 6 (seis) meses.

Debe agitarse el producto antes de ser aplicado, pues pueden producirse asentamiento de algunos componentes.

CONSUMO

Depende de la absorción de los distintos ladrillos y morteros; el consumo mínimo será:

- . 1 litro por metro lineal de pared de 15 cm.
- . 2 litros por metro lineal de pared de 30 cm.
- . 3 litros por metro lineal de pared de 45 cm.



RESTAURADOR DE LA CAPA AISLADORA HORIZONTAL

APLICACIÓN

En casas de muros revocados con mezclas de cal o yeso, deberá picarse hasta el ladrillo el material afectado por la humedad.

Los revestimientos de granito y mármol no serán eliminados ya que no afectan el revestimiento.

- Deberá tomarse especial cuidado en no afectar durante la perforación y/o picado a las cañerías de gas, agua o electricidad embutidas en los muros.

- Perforar la pared con una agujereadora portátil empleando preferentemente una mecha de 25 mm, dicha perforación tendrá un ángulo de 30° a 45° y deberá penetrar 2/3 de espesor del muro con una separación entre cada uno de aproximadamente 10 cm.

- Después de extraer el polvo de las perforaciones se llenará cuidadosamente con el obturador hasta que no admita más producto y se saturan los poros. No menos de 24 horas después se deberá proceder a limpiar la película formada por el producto no absorbido por el muro y se repetirá el llenado de los mismos hasta saturarlos.

- Pasado los 5 días se constatará la cristalización y se procederá a rellenar los agujeros con una mezcla de cemento y arena en una proporción de 1:3.

- Sobre la pared picada se aplicará SUPER APPLY SEAL en dos (2) manos, una cada diez (10) horas y sobre este el revoque de terminación similar al existente.

